

KARTA TECHNICZNA

TECHNICAL CARD/TECHNISCHES DATENBLATT

| | | | |
|--|-------------|---|------------------|
| Nazwa kolekcji Name of the collection Name der Kollektion | SEUL | Numeracja Numbering Nummerierung | 4300-4302 |
|--|-------------|---|------------------|

| | |
|---|------------------------------------|
| Grupa asortymentowa Brand group/Sortimentgruppe | Toptextil Trend |
| Gramatura Weight/ Flächengewicht | 340 g/m ² ± 5% |
| Szerokość Width/ Breite | 142 ± 3 cm |
| Skład Composition/ Zusammensetzung | 100% PES |
| Typ Type/Typ | Tkanina woven fabric/das Gewebe |

| Atest Certificate/Zulassung | Metoda badania Test metod/Prüfverfahren | Wartość Value/Wert | Kategoria Category/Kategorie |
|--|---|---|--|
| Odporność na ścieranie Abrasion resistance/ Reibbeständigkeit | EN ISO 12947-2 | 25 000 suwów/rubs/Hübe | - |
| Mechacenie i pilling Fuzzing/Fusseln and Pilling | EN ISO 12945-2 | 4 | - |
| Przesunięcie w szwie Seam slippage/ Naht versetzt | PN-EN ISO 13936- 2:2005 | osnowa/warp/Aufzug: 2.8, wątek/weft/Leitfaden: 2.8 | - |
| Odporność na światło Fastness to light/ Lichtbeständigkeit | BS EN ISO 105-B02 | 4/5 | - |
| Tarcie mokre Dry dubbing/ Reiben nass | BS EN 105-X12 | 3-4 | - |
| Tarcie suche Wet dubbing/ Reiben trocken | BS EN 105-X12 | 4 | - |
| Rozciąganie Tensile strenght / Dehen | EN ISO 13934-1 (N) | osnowa/warp/Aufzug: 1243, wątek/weft/Leitfaden: 1233 | - |
| Rozdzieranie Tear strenght/ Zerreißen | EN ISO 13937-3 (N) | osnowa/warp/Aufzug: 86, wątek/weft/Leitfaden: 194 | - |

Cechy specjalne
Special features/ Sondereigenschaften



Zbadane na substancje szkodliwe.
www.oeko-tex.com/standard100

Sposób czyszczenia
Method of cleaning/Reinigungsverfahren

Można prać w 30°.
Można prasować w niskiej temperaturze.
Washable at 30 °.
Can be ironed at low temperature.
In 30° waschen.
Lässt sich in der niedrigen Temperatur bügeln